

1 9 1 7 - 2 0 0 7



90 años en la Argentina

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Marca Böhler	Marca Casa Denk	Marca Styria	Norma SAE	Norma DIN
ACEROS RÁPIDOS				
S600	SRE MO	SS 652	M2	1.3343
S705	More 500	Panther extra 655	M35	1.3243
ACEROS PARA TRABAJOS EN CALIENTE				
W100 (consulte)	WKZ	EXP x	H21	-1.2581
W300 /W400 VMR	US Ultra	SPG Extra	H11	1.2343
W302	US Ultra 2	SPG Extra V	H13	1.2344
W320 (consulte)	WMD	WKM33	H10	1.2365
ACEROS PARA TRABAJOS EN FRÍO				
K100	Especial K	Cromo Especial		1.2080
K450	MY EXTRA	Tenit W Especial	S1	1.2542/49
K455	KLD	Tenit KL Especial	-S1	1.2550
K460	Amutit S	SWS	O1	1.2510
K600	MBS	MP		1.2767
K721 (consulte)		ESPA		
ACEROS DE CONSTRUCCIÓN				
V155	VCN 150	VNC 15		
VCL	VCL 140	CMH	4140	1.7223
V820	ACN	ACNI		1.8550
E200	ES Especial	NW 3	-3312	-1.5752

Los datos representados son de referencia. Por cualquier consulta no dude en contactarnos.