

ACEROS TERMORRESISTENTES

Formatos disponibles

Chapas

Descripción


Acero para la industria química, en especial para plantas de producción de cemento, componentes de ingeniería, fabricación de equipos, construcción de hornos y talleres de tratamiento térmico.

Aplicaciones

- > Componentes para plantas químicas (incl. GNL, FGD, urea, PEBD, etc..)
- > Otros componentes de CPI, gas y petróleo
- > Productos tubulares, bridas, accesorios

Composición Química

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,10 - 0,20	0,80 - 1,50	≤ 2,00	24,00 - 27,00	3,50 - 5,50



Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
 Mariazeller Straße 25
 8605 Kapfenberg, AT
 T. +43/50304/20-0
 E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine
 ONE STEP AHEAD.