

ACEROS FERRÍTICOS Y MARTENSÍTICOS, INCL. ACERO PARA TEMPLE POR PRECIPITACIÓN

Formatos disponibles

Chapas

Descripción

Acero para chapas para producción placas de prensa de grabado láminas decorativas (industria del mueble, pavimento y decoración).

Método de obtención

ESR

Aplicaciones

> Placas de prensa

Datos técnicos

Designación	
1.4542	SEL
630	AISI

Composición Química

C	Cr	Mo	Ni	Cu	Nb
≤ 0,04	16	0,2	4,5	3,3	0,25

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@boehler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/boehler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.